

Europe: +49 / 7731 8399 0

USA: +1 / 508 295 0771

Asia: +852 / 2955 1682

| Email: info@meder.com

| Email: salesusa@meder.com


| Email: salesasia@meder.com

Artikel Nr.:

2500000002

Artikel: M02

Magnet



| Produktspezifische Daten | Bedingung | Min | Soll | Max | Einheit | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|------|-----|---------|--|--|
| Verguss-Masse | | Polyurethan | | | | | |
| Gehäusematerial | | PBT glasfaserverstärkt | | | | | |
| Gehäusefarbe | | blau | | | | | |

| Mag. Werte DIN IEC 60404-8-1 | Bedingung | Min | Soll | Max | Einheit |
|------------------------------|--------------------|-------|-------|-----|-----------|
| Energieprodukt (B x H) max. | | 35 | 39,8 | | kJ/cu m |
| Remanenz Br | | 1.120 | 1.240 | | mT |
| Revers. Temp. Koeff. von Br | | | -0,02 | | %/K |
| Max. Betriebstemperatur | | | | 450 | °C |
| Magnetisches Moment | gemessen mit MS150 | 19,8 | 22,2 | _ | E-6 Vs*cm |

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten

Neuanlage am: 28.10.08 Neuanlage von: ALICH Letzte Änderung: Letzte Änderung:

ALICHTENSTEIN

Freigegeben am: Freigegeben am: Freigegeben von: Freigegeben von:

Version:

01